



Скотч упаковочный с логотипом

- Основа: ОПП (полипропилен)
- Клей: акриловая эмульсия
- Толщина общая: 45мкр (0,045мм)
*возможная толщина основы белого, прозрачного, коричневого цвета: 48мкр, 50мкр
- Клеевая основа (толщина): 20 +/-2 гр./м2
- Толщина основы ПП (полипропиленовая): 0,025мм +/- 0,002мм
- Ширина: 48мм (*возможно нанесение на ширину ленты 50мм, 72мм)
- Нанесение: поверхностная печать
- Назначение: для групповой упаковки груза
- Втулка картон, внутр. d-76мм
- Упаковка: короб картонный
- Температурный режим: -5 до 70С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Внешний вид	Отсутствие трещин, отверстий, пропуска клеевого слоя и посторонних включений в нем, смещение печати, торцевая поверхность ленты без выступающих смещений, допускается рябоватая поверхность клеевого слоя	визуально
2	Измерение начальной липкости петли (фунт/дюйм ²)	≥1,2	JIS Z 0237
3	Сила адгезии при удалении под углом 180 градусов (кг)	≥ 0,3	PSTC-1
4	Сопротивление сдвигу (ч)	≥ 12	PSTC-7
5	Сопротивление разрыву (кг) - продольное направление - поперечное направление	≥ 3,0 ≥ 6,0	ASTM-D638

6	Растяжение до разрыва, (продольное) %	≥ 100	ASTM-D638
7	Ширина полотна и предельные отклонения, мм	48мм +/- 1	ТУ 2293-01-48009358-2007
8	Номинальная толщина и предельное отклонение, % *отклонение допустимо за счет стирания части поверхности при прохождении скотча через станок флексопечати	45мкр (-3,5-4%)	ТУ 2293-01-48009358-2007
9	Склеивание с металлом Н/мм	6,25/25	PSTC-7

ПРИМЕЧАНИЕ

JIS – Японский промышленный стандарт

ASTM - Американское общество тестирования

PSTC – Совет по самоклеящимся лентам